



БАЗОВА БОЯ 1К

Vika Metallik базова боя

Еднокомпонентна бързосъхнеща базова боя · 0,9 кг; 2,7 кг

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентна бързосъхнеща базова боя за декоративно покритие в системата „базова боя + акрилен лак“. В комбинация с двукомпонентни акрилни лакове дава устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи. Добре се разлива и покрива, лесна е за нанасяне. Предлага се в готови цветове и като компоненти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав	полимерно свързващо вещество, пигменти, разтворители, специални добавки
Вискозитет	50-100 s (DIN 4, 20°C)
Дебелина на сухия слой	35-45 µm
Разход	1 кг на 6 м²

ОСНОВИ

Пластмаса (ABS, полистирол, полиестерна пластмаса); грундирана повърхност; шпакловани повърхности; шлифовано фабрично покритие (до 1 година експлоатация). Подготовка: повърхност, боядисана с акрилен грунд-пълнител Vika.

УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ

Оптимална температура	+20°C
Минимална температура	+15°C
Относителна влажност	до 75%

РАЗРЕЖДАНЕ

Разредител за металици Vika, акрилен разредител 1301, универсален разредител 1385	0-30%
Работен вискозитет	15-18 s (DIN 4, 20°C)

НАНАСЯНЕ

HVLP/HTE	дюза 1,2-1,5 мм, 3,0-5,0 бар, 15-20 см
Compliant	дюза 1,4-1,8 мм, 2,5-5,0 бар
Брой слоеве	2-3
Изчакване между слоевете	10-15 мин при 20°C
Преди нанасяне на лак	15-20 мин при 20°C
Почистване на оборудването	разтворители 646, 647, 650, разредител за металици Vika

СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба разбъркайте добре и прецедете. Боята е запалима. Съхранявайте в плътно затворен съд, защитен от влага и пряка слънчева светлина, далеч от отоплителни и електрически уреди, на място, недостъпно за деца. Помещението за боядисване трябва да се проветрява. Работете с гумени ръкавици и защитни очила. Гаранционен срок 24 месеца от датата на производство в неотворена опаковка.