1K БАЗОВА БОЯ

PC 1K

Базова боя: солид, металик, перла

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентно базово покритие с цветове тип солид, металик и перла. Произведено на базата на висококачествени, атмосфероустойчиви смоли. Добра покривна способност и устойчива яркост на цвета.

Подходящи повърхности: изсъхнало и шлифовано старо покритие, 1K или 2K грунд. Подготовка: отстранете восък, силикони и други замърсявания с обезмаслител.

Почистване на повърхността: отстранете восък, силикони и други замърсявания с обезмаслител.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРА (ПО ОБЕМ)

Температура	Базово покритие	Разредител, количество	Разредител, вид
под 15°C	100	80-100	PC-5
15-30°C	100	80-100	PC-1
над 30°C	100	80-100	PC-2

ОБОРУДВАНЕ И РАБОТЕН ВИСКОЗИТЕТ

Оборудване и работно налягане	дюза 1.2-1.4 mm · RP 2.0-2.5 бар · HVLP 1.8-2.0 бар
Работен вискозитет	14-19 сек (DIN Cup 4, 23°C)

НАНАСЯНЕ И СЪХНЕНЕ

Брой и дебелина на слоевете	2-3 слоя, обща дебелина 15-25 µm
Междинно изсъхване	5-10 мин при 23°C
Време за проветряване преди лак	10-15 мин при 23°C: не повече от 12 часа
Срок на годност	3 години в оригинална опаковка, на хладно и сухо място при 20°C · опаковки 1 л и 3.75 л

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди боядисване повърхността трябва да е шлифована (P400-P600) и обезмаслена.
2. При температура над 30°C или висока влажност на въздуха се препоръчва използване на забавител.
3. За да се избегне ранно отслояване, дебелината на базовото покритие не трябва да превишава 25 µm.
4. Най-добър резултат при металик се постига при равномерно нанасяне на последния слой.
5. След последния слой се изисква изчакване 10-15 мин при 20°C. Времето преди нанасяне на лак не трябва да превишава 12 часа.
6. Разреждане по тегло: 100 части боя на 60-80 части разредител.