



2K АКРИЛЕН ГРУНД-ПЪЛНИТЕЛ

RX 4160

Acryl Filler 2K 4:1

ОПИСАНИЕ

Висококачествен и достъпен двукомпонентен акрилен грунд-пълнител. Изсъхва за 4 часа при 20°C, като осигурява гладка повърхност и кратко време за шлифоване.

Формулиран с висококачествени смоли и специални добавки — осигурява антикорозионна защита и ефективна изолация между полиестерните материали (шпакловки) и горните покрития.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ (ЧАСТИ ПО ОБЕМ)

КОМПОНЕНТ	ЧАСТИ
Грунд-пълнител RX 4160	100
Втвърдител 7610 / 7620 / 7630	25
Разредител 8110 / 8120 / 8130	5-10

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност и вискозитет	1,55 g/cm³ · DIN Cup 4 mm (20°C) — 21-25 сек
Оборудване	дюза 1.8-2.2 mm · работно налягане 1,7-2,2 бар HVLP
Нанасяне	слой 40 µm
Разход	6,6 m²/л (един слой 50 µm DFT)
Изсъхване	20°C: 15 мин на въздух · 4 часа до сухо 60°C: 30 мин до сухо
Жизнеспособност (pot-life)	1 час
Срок на годност	24 месеца в оригинална неотваряна опаковка
Опаковки	1 л (кутия 6 бр.) · 4 л (кутия 2 бр.)
VOC	2004/42/IIВ(с)(540) < 540