



2К ЕПОКСИДЕН ГРУНД

RX 4200

Еpoxy Primer 2K HS 4:1

ОПИСАНИЕ

Епоксиден грунд — отлична основа за всички разпространени части на автомобилната каросерия. Осигурява отлична защита на стоманените повърхности благодарение на висококачествените смоли и активните антикорозионни добавки.

Използва се при реновиране на каросерии на леки и товарни автомобили. Дава много добра адхезия към различни основи и отлични уплътняващи свойства.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ (ЧАСТИ ПО ОБЕМ)

КОМПОНЕНТ	ЧАСТИ
Епоксиден грунд RX 4200	100
Втвърдител 7800	25
Разредител 8400	5-10

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност и вискозитет	1,55 g/cm³ · DIN Cup 4 mm (20°C) — 35-50 сек
Оборудване	дюза 1.8-2.2 mm · работно налягане 1,7-2,2 бар HVLP
Нанасяне	слой 80 µm
Разход	8-9 m²/л (един слой 80 µm)
Изсъхване	20°C: 30 мин до прахосух · 3 часа до шлифование 60°C: 30 мин до шлифование
Жизнеспособност (pot-life)	4 часа
Срок на годност	24 месеца в оригинална неотваряна опаковка
Опаковки	1 л (кутия 6 бр.) · 4 л (кутия 2 бр.)
VOC	2004/42/IIВ(с)(540) < 540