



2К ГРУНД
PC-30

2К грунд-пълнител

ОПИСАНИЕ

Многофункционален двукомпонентен грунд с висока степен на адхезия и добра запълваща способност. Отлична пластичност, която повишава защитата на покритието. За нанасяне върху пластмасови детайли се използва PC-10 — самостоятелно като тънък първи слой директно върху пластмасата, или добавен вместо разредител в PC-30.

Подходящи повърхности: изсушена и шлифувана повърхност, шпакловка, всички видове грундове и довършителни покрития. Подготовка: отстранете восък, силикони и други замърсявания с обезмаслител.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ · ГРУНД : ВТВЪРДИТЕЛ : РАЗРЕДИТЕЛ — ПО ТЕГЛО 4 : 1 : 1-1.5 · ПО ОБЕМ 3 : 1 : 1-1.5

ТЕМПЕРАТУРА	ВТВЪРДИТЕЛ	РАЗРЕДИТЕЛ
до 25°C	PC-31	PC-1
над 25°C	PC-31	PC-2 / PC-3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Жизнеспособност при 20°C	1.5 часа с втвърдител PC-31
Оборудване	дюза 1.6-1.8 mm · RP 2.0-2.5 бар · HVLP 2.0 бар
Работен вискозитет	20-24 сек (DIN Cup 4, 23°C)
Нанасяне	2-3 слоя, обща дебелина 120-160 µm
Междинно изсъхване	5-10 мин при 23°C · подсушаване 15-20 мин при 23°C
Пълно изсъхване	3 часа при 15°C · 2 часа при 23°C · 30 мин при 60°C
Шлифование	на сухо P240-P400 · на мокро P600-P800
Следващо покритие	след изсъхване и шлифование се нанася всякакъв вид довършително покритие
Срок на годност	2 години в оригинална опаковка при 20°C · опаковки 1 кг и 4 кг

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Използваното оборудване се почиства с разредител веднага след употреба.