



2К ГРУНД
PC-30NB

Грунд-пълнител

ОПИСАНИЕ

Многофункционален двукомпонентен грунд с висока степен на адхезия и висока запълваща способност. Подходящ за нанасяне върху изсушена и шлифувана повърхност, шпакловка, всички видове грундове и довършителни покрития.

Подготовка на повърхността: отстранете восък, силикони и други замърсявания с обезмаслител.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ · ГРУНД : ВТВЪРДИТЕЛ : РАЗРЕДИТЕЛ = 4 : 1 : 0,8-1,2

КОМПОНЕНТ	ПО ОБЕМ	ПО ТЕГЛО
Грунд PC-30NB	4	6
Втвърдител — до 25°C PC-6641 / над 25°C PC-6643	1	1
Разредител — до 25°C PC-1 / над 25°C PC-2	0,8-1,2	0,8-1,2

Същото съотношение и по-старите номера в наши единици: 100 : 25 : 20-30 по обем.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Жизнеспособност при 25°C	30 мин с PC-6641 (бърз) / 60 мин с PC-6643 (стандартен)
Вискозитет	20-24 сек, DIN чаша 4
Работно налягане	3-5 kg/cm²
Нанасяне	2-3 слоя, 40-60 µm
Междинно изсъхване (престой между слоеве)	5-10 мин
Изчакване преди принудително сушене	15-20 мин на въздух
Пълно изсъхване	15°C — 5 ч · 23°C — 3 ч · 60°C — 30 мин
Шлифване на сухо	P400-P600
Шлифване на мокро	P800-P1000
Срок на годност	36 месеца в оригинална затворена опаковка, на проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина, при 5°C-35°C

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди нанасяне повърхността трябва да е шлифувана и обезмаслена.
2. Втвърдителят и разредителят се избират по температурата на въздуха/детайла в момента на нанасяне: до 25°C — PC-6641 + PC-1; над 25°C — PC-6643 + PC-2. Не се смесват втвърдители от различните двойки.
3. Оборудването се почиства с почистващ разредител, преди продуктът да е втвърдил.
4. Съхранявайте в оригинална затворена опаковка, на сухо и проветриво място; използвайте лични предпазни средства.