2K ЛАК

PC-400 Plus

Бързосъхнещ лак

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентен бързосъхнещ лак, лесен за нанасяне. Подходящ за точков и пълен ремонт, особено в зимни условия. Образува гладка, устойчива на външни въздействия повърхност с добър блясък.

Подходящи повърхности: 1K базови бои. Подготовка: обезпрашете и почистете повърхността с лепкава кърпа.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ · ЛАК : ВТВЪРДИТЕЛ : РАЗРЕДИТЕЛ = 100 : 50 : 0-5

ТЕМПЕРАТУРА	ВТВЪРДИТЕЛ	РАЗРЕДИТЕЛ
под 18°C	PC-401	PC-5
18-30°C	PC-402	PC-1 / PC-2
над 30°C	PC-403	PC-3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Жизнеспособност при 20°C	2 часа с бърз втвърдител PC-401 / 3 часа със стандартен PC-402 или бавен PC-403
Оборудване	дюза 1.2-1.4 mm · RP 2.0-2.5 бар · HVLP 1.8-2.0 бар
Работен вискозитет	16-18 сек (DIN Cup 4, 23°C)
Нанасяне	2 слоя, обща дебелина 40-60 µm
Междинно изсъхване	2-3 мин при 20°C · проветряване 10-15 мин преди принудително сушене
Пълно изсъхване	15°C: прах 35 мин / здравина 4 ч · 23°C: 30 мин / 3 ч · 60°C: 5 мин / 20 мин
Срок на годност	3 години в оригинална опаковка при 20°C · опаковка 5 л + 2.5 л

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. При температура под 15°C въздушното сушене не се препоръчва, принудително сушене при 60°C.
2. Смесеният с втвърдител лак трябва да се използва в рамките на 2 часа.

ЛОС · ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО

Подкатегория	B/e, специални покрития
Специално свойство	Бързосъхнещ лак за ремонт при ниски температури: много бързо съхнене и втвърдяване, устойчив на атмосферни влияния, пожълтяване и надраскване, с UV защита
Пределна стойност на ЕС	840 g/l (от 2007 г.)
Максимално съдържание на ЛОС	540 g/l в готовия за употреба продукт (лак + втвърдител + разредител)