

УНИВЕРСАЛЕН АКРИЛЕН ГРУНД ЗА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

KUDO® Акрилен грунд

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-2101	KU-2101	Сив
BU-2102	KU-2102	Червено-кафяв
BU-2103	KU-2103	Черен
BU-2104	KU-2104	Бял

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Висококачествен акрилен грунд за подобряване на сцеплението на основното покритие с боядисваната повърхност и за антикорозионна защита на детайли от черни и цветни метали. Отличава се с висока тиксотропност и скорост на съхнене, лесно се нанася на труднодостъпни места, има добра покривност и може да се шлифова. Боядисва се с всякакви видове емайли.

За външни и вътрешни работи. Допуска се грундиране на стари лакокрасочни покрития. Осигурява надеждно сцепление на финишното покритие, бързо естествено съхнене и равно покритие.

Технически данни

Основа	Акрилна смола
Външен вид на покритието	Гладко, еднородно, матово. Допуска се незначителна шагренност
Изсъхване до степен 3 при +20°C	не повече от 30 мин
Изсъхване на допир при +20°C	15-20 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Междинно изсъхване	5-10 мин
Адхезия	не повече от 1 точка
Разход	≈2 м² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба
Условия на нанасяне	От +10°C, за вътрешни и външни работи

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Повърхностите, които не се грундират, се предпазват от попадане на аерозол.
3. Повърхността се почиства и обезмасла предварително.
4. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
5. Грундът се нанася от разстояние **25-30 см** в **2 слоя** с междинно изсъхване 5-10 минути при +20°C.
6. Покривният слой емайл се нанася веднага след изсъхване на грунда.
7. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза състав.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, на разстояние не по-малко от 1 м от нагревателни уреди
Срок на годност	8 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.