

АЛКИДНА СПРЕЙ ЕМАЙЛ ЗА РАДИАТОРИ

KUDO® Radiator Enamel

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-5101	KU-5101	Бяло, гланц
BU-5102	KU-5102	Бяло, мат
BU-5103	KU-5103	Черно, мат

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Висококачествена алкидна емайл за защитно-декоративно боядисване на отоплителни системи: радиатори, батерии и тръбопроводи. Подходяща както за нови, така и за стари повърхности.

След изсъхване образува здраво, атмосферноустойчиво покритие с висока твърдост, което издържа нагряване до **+80°C** през целия срок на експлоатация. Устойчиво е на краткотрайно въздействие на вода, антифризни течности на основата на етиленгликол и битови почистващи препарати. Устойчиво на удар и огъване, не се напуква и не се олюпва.

Технически данни

Основа	Алкидна смола
Външен вид на покритието	Равно, еднородно, без кратери, пори и бръчки
Максимална температура на покритието	+80°C
Изсъхване на пипане при +20°C	не по-малко от 4 часа
Изсъхване до степен 3 при +20°C	12 часа
Пълно изсъхване при +20°C	24 часа
Междинно изсъхване	10-15 мин
Адхезия	не повече от 1 точка
Разход	≈ 2 м ² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**. Отоплението е изключено, а радиаторът е студен.
2. Повърхността се обезмаслява, почиства и грундира.
3. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см** в **2-3 слоя** с междинно изсъхване 10-15 минути при +20°C.
5. Следващ слой или финишен лак се нанася в рамките на **2 часа**, не по-късно. Повторно боядисване с емайла е възможно не по-рано от **2 седмици**.
6. Хартиени ленти или фолио пазят повърхностите, които не се боядисват.
7. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.