

ТЕРМОУСТОЙЧИВА СПРЕЙ ЕМАЙЛ ЗА МАНГАЛИ И ГРИЛОВЕ

KUDO® Heat Resistant Enamel for Grills

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-5122	KU-5122	Черна, до 800°C
BU-5127	KU-5127	Златиста, до 500°C

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Висококачествена силиконова емайл за боядисване на метални изделия, подложени на високи температури. Основата от силиций, органични радикали и кислород има отлична устойчивост на високи температури. Не съдържа олово и живак. Нанася се лесно и на труднодостъпни места.

За външни и вътрешни работи: мангали, печки, грилове, камини. Може да се използва и за бойлери, котли и радиатори. Има добра покривност и създава здраво, атмосферноустойчиво покритие, което не се напуква и не се олюпва.



Технически данни

Основа	Полиметилфенилсилоксани
Външен вид на покритието	Еднородна повърхност без кратери, пори и бръчки
Термоустойчивост, черен цвят	800°C
Термоустойчивост, златист цвят	500°C
Грундиране	Не се грундира
Изсъхване на пипане при +20°C	не по-малко от 15-20 мин
Междинно изсъхване	10-15 мин
Изсъхване до степен 3 при +20°C	2 часа
Разход	до 1 м ² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Повърхността е обезмаслена, суха и почистена от ръжда и окалина. **Не се грундира**, грундът не издържа на високи температури.
3. Флаконът се разклаща **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см** в **1-2 тънки слоя** с междинно изсъхване 10-15 минути при +20°C. Дебели слоеве и допълнителни слоеве намаляват термоустойчивостта.
5. Не се боядисват горещи повърхности. Изчакайте ги да се охладят до температурата на околната среда.
6. При съдове за приготвяне на храна се боядисват само външните повърхности.
7. След ден или повече се прави термозакаляване: стъпално загряване до **250°C** със задържане 5-10 минути при 100°C и при 200°C, след което 250°C се поддържа минимум **30 минути**. При достигане на 250°C покритието леко димит, което е нормално. При недостатъчно закаляване при първа употреба може да се отделя дим.
8. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.