

МАТОВА ГРУНД-ЕМАЙЛ 3 В 1 ВЪРХУ РЪЖДА ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ

KUDO® Грунд-емайл върху ръжда

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-311018	KU-311018	RAL 1018 цинково жълто, мат
BU-313020	KU-313020	RAL 3020 транспортно червено, мат
BU-315005	KU-315005	RAL 5005 сигнално синьо, мат
BU-315015	KU-315015	RAL 5015 небесно синьо, мат
BU-316002	KU-316002	RAL 6002 листово зелено, мат
BU-317042	KU-317042	RAL 7042 транспортно сиво, мат
BU-318017	KU-318017	RAL 8017 шоколадово кафяво, мат
BU-319003	KU-319003	RAL 9003 сигнално бяло, мат
BU-319005	KU-319005	RAL 9005 смолисто черно, мат

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Висококачествена синтетична еднокомпонентна емайл въздушно съхнеща, в аерозолна опаковка. Предназначена за боядисване на изделия от черни метали, подложени на корозия и вече ръждясали.

Съчетава свойствата на неутрализатор на корозия, грунд и декоративна емайл, което значително съкращава времето за получаване на защитно покритие. Това е особено важно при детайли и конструкции със сложен профил, чието почистване е затруднено. Добра покривност, отлично сцепление и атмосфероустойчивост, дълготрайна защита и декоративен вид. Лесно се нанася на труднодостъпни места, за външни и вътрешни работи.

Технически данни

Основа	Синтетична смола
Външен вид на покритието	Еднородна матова повърхност без кратери, пори и бръчки
Цвят на покритието	Зависи от артикула, в границите на допустимите отклонения от контролните образци
Изсъхване до степен 3 при +20±2°C	не повече от 2 часа
Пълно изсъхване при +20°C	не по-малко от 2 часа
Междинно изсъхване	10-15 мин
Еластичност при огъване	не повече от 1 мм
Якост при удар	не по-малко от 50 см
Твърдост на филма (махало М-3)	не по-малко от 0,3 у.е.
Адхезия към стомана	не повече от 1 точка
Блясък под ъгъл 60°	не повече от 15 %
Разход	1,0-2,0 м² на флакон, точният разход се определя с проба
Условия на нанасяне	От +10°C, за вътрешни и външни работи

Указания за нанасяне

1.

Работната температура да не е под **+10°C**.
2.

Повърхностите, които не се боядисват, се предпазват от попадане на аерозол.
3.

Повърхността се почиства от рохкава ръжда и се обезмаслява.
4.

Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
5.

Емайлът се нанася от разстояние **25-30 см** в **2 слоя** с междинно изсъхване 10-15 минути.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.