

СВЕТЛООТРАЗЯВАЩА МЕТАЛИК СПРЕЙ ЕМАЙЛ

# KUDO® Metallic Reflective Finish

| АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ | ЗА РУСКИЯ ПАЗАР | ЦВЯТ                  |
|------------------------|-----------------|-----------------------|
| BU-1025                | KU-1025         | Алуминий              |
| BU-1027                | KU-1027         | Хром                  |
| BU-1028                | KU-1028         | Злато                 |
| BU-1029                | KU-1029         | Бронз                 |
| BU-1030                | KU-1030         | Мед                   |
| BU-1032                | KU-1032         | Злато с меден оттенък |

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

## Описание

Висококачествена бързосъхнеща акрилна емайл за декоративно боядисване на метални, дървени, пластмасови, гипсови и керамични повърхности. Ярък наситен светлоотразяващ металически блясък.

За външни и вътрешни работи върху предварително загрундирани повърхности. Равномерно покритие, добра адхезия, лесно нанасяне и в труднодостъпни места.

Не изисква допълнителен лак, с изключение на BU-1025 (алуминий).



Технически данни

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Основа                        | Акрилна                                                            |
| Външен вид на покритието      | Равно, еднородно, с металически блясък                             |
| Изсъхване на пипане при +20°C | 15-20 мин                                                          |
| Междинно изсъхване            | 10 мин                                                             |
| Пълно изсъхване при +20°C     | 2 часа                                                             |
| Разход                        | ≈ 2 м² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба   |
| Повърхности за нанасяне       | Предварително загрундирани метал, дърво, пластмаса, гипс, керамика |
| Условия на нанасяне           | От +10°C, за вътрешни и външни работи                              |
| Температурна устойчивост      | до 80°C                                                            |

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. За най-добър и дълготраен резултат се препоръчва предварително грундиране с Акрилен грунд KUDO®.
3. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см** в **1-2 слоя** с междинно изсъхване 10 минути при +20°C.
5. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл, за да не се запуши дюзата.

Опаковка и съхранение

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Опаковка        | Аерозолен флакон 400 мл                                                  |
| Съхранение      | Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди |
| Срок на годност | 5 години                                                                 |

**Внимание:** изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.