

ТЕРМОУСТОЙЧИВА СПРЕЙ ЕМАЙЛ ДО 800°C

KUDO® Heat Resistant Enamel

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ И ТЕМПЕРАТУРА
BU-5001	KU-5001	Сребриста, до 800°C
BU-5002	KU-5002	Черна, до 800°C
BU-5003	KU-5003	Бяла, до 400°C
BU-5004	KU-5004	Синя, до 400°C
BU-5005	KU-5005	Червена, до 400°C
BU-5006	KU-5006	Червено-кафява, до 650°C
BU-5007	KU-5007	Златна, до 400°C

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Силиконова термоустойчива емайл за боядисване на метални изделия, подложени на нагряване: изпускателни системи, тръбопроводи, парни системи и котелно оборудване. Не изисква предварително грундиране, има добра покривност и атмосферна устойчивост.

Образува равно покритие, което съхне бързо, не се напуква и не се олюпва. Максималната работна температура зависи от цвета и е посочена в таблицата.

Технически данни

Основа	Силиконова
Максимална температура	800°C (сребриста, черна), 650°C (червено-кафява), 400°C (бяла, синя, червена, златна)
Грундиране	Не се изисква
Междинно изсъхване	10-15 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Пълно изсъхване при +150°C	30 мин
Разход	до 1 м² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба
Условия на нанасяне	От +10°C

Указания за нанасяне

1.

Повърхността се почиства механично до степен St 3 или Sa 2 - Sa 2,5 и се обезмаслява с ароматен разтворител (толуол, ксилол). Боядисването се прави до 6 часа на открито или до 24 часа в помещение.
2.

Работната температура да не е под **+10°C**.
3.

Флаконът се разклаща **2-3 минути** преди употреба.
4.

Нанася се от разстояние **25-30 см**, междинно изсъхване **10-15 минути**.
5.

След 24 часа изсъхване се прави стъпално загряване до **250°C** със задържане около 5-10 минути при 100°C и при 200°C. На 250°C покритието се държи минимум **30 минути**.
6.

След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, на разстояние поне 1 м от нагревателни уреди
Транспорт	от -40°C до +50°C
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.