

ЕМАЙЛ С МОЛОТКОВ ЕФЕКТ ВЪРХУ РЪЖДА ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ

# KUDO® Молоткова емайл

| АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ | ЗА РУСКИЯ ПАЗАР | ЦВЯТ                                 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| BU-3001                | KU-3001         | Сребрист, молотков ефект             |
| BU-3005                | KU-3005         | Сребристо-сиво-кафяв, молотков ефект |
| BU-3006                | KU-3006         | Бронзов, молотков ефект              |
| BU-3007                | KU-3007         | Меден, молотков ефект                |
| BU-3008                | KU-3008         | Сребристо-кафяв, молотков ефект      |
| BU-3009                | KU-3009         | Черно-бронзов, молотков ефект        |
| BU-3013                | KU-3013         | Сребристо-черен, молотков ефект      |
| BU-3015                | KU-3015         | Черна мед, молотков ефект            |

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

## Описание

Висококачествена емайл с молотков ефект за декоративно и защитно боядисване на изделия от черни метали. Има висока покривност и се нанася лесно на труднодостъпни места. Съчетава свойствата на грунд и емайл, което значително съкращава времето за боядисване. Антикорозионните компоненти в състава пречат на по-нататъшното образуване на корозия и създават здраво атмосферноустойчиво покритие.

Подходяща и за предварително заграундирани дървени, пластмасови и други повърхности. За външни и вътрешни работи. Не изисква предварително грундиране.

### Технически данни

|                                                   |                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа                                            | Синтетични смоли                                                                            |
| Външен вид на покритието                          | Еднородно, без разслояване, чужди включения, пори и кратери, с молотков ефект, полугланцово |
| Цвят на покритието                                | В границите на допустимите отклонения от контролните образци                                |
| Изсъхване до степен 3 при +20°C                   | не повече от 2 часа                                                                         |
| Изсъхване „на отлепване“ при +20°C и 65% влажност | 2 часа                                                                                      |
| Пълно изсъхване при +20°C и 65% влажност          | 24 часа                                                                                     |
| Междинно изсъхване                                | 15-20 мин                                                                                   |
| Адхезия                                           | не повече от 1 точка                                                                        |
| Чувствителност към замръзване                     | няма                                                                                        |
| Разход                                            | до 1 м² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба                           |
| Условия на нанасяне                               | От +10°C, за вътрешни и външни работи                                                       |

### Указания за нанасяне

1.

Работната температура да не е под **+10°C**.
2.

Повърхностите, които не се боядисват, се предпазват от попадане на аерозол.
3.

Повърхността се почиства от рохкава ръжда и се обезмаслява.
4.

Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
5.

Емайлът се нанася от разстояние **30-35 см** в **1-2 равномерни тънки кръстосани слоя** с междинно изсъхване 15-20 минути.
6.

Прекомерното нанасяне не подобрява антикорозионните свойства на покритието.
7.

Транспорт, монтаж и експлоатация на изделията не по-рано от **3 дни** след боядисване.
8.

След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза състав.

### Опаковка и съхранение

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Опаковка        | Аерозолен флакон 400 мл                                                  |
| Съхранение      | Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди |
| Срок на годност | 5 години                                                                 |

**Внимание:** изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.