



## 1K ЕПОКСИДЕН ИЗОЛИРАЩ ГРУНД

## KUDO® 1K Isolator Epoxy Primer BU-2403

Епоксиден грунд · сив · 400 мл

## ОПИСАНИЕ

Висококачествен професионален бързосъхнещ епоксиден грунд за изолиране на местата на шлифване при финално боядисване. Осигурява антикорозионна защита на метални повърхности и здраво сцепление на основното покритие с повърхността.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Основа              | Епоксидна                                                         |
| Цвят                | Сив                                                               |
| Междинно изсъхване  | 5-10 мин                                                          |
| Изсъхване на пипане | 15-20 мин при +20°C                                               |
| Пълно изсъхване     | 2 часа                                                            |
| Дебелина на слоя    | около 10 µm на слой                                               |
| Брой слоеве         | 1-2 равномерни тънки слоя                                         |
| Мокро върху мокро   | финашното покритие след 20 мин                                    |
| Разход              | ≈ 1,5 m <sup>2</sup>                                              |
| Работни условия     | не под +10°C (препоръчително +20°C) · относителна влажност до 75% |
| Съдържание          | 400 мл                                                            |
| Срок на годност     | 5 години                                                          |

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Стари лакови покрития | Шлифване P220, след това P280 |
| Стомана               | Шлифване P120                 |
| Алуминий              | Шлифване P280, след това P360 |
| Поцинкована стомана   | Матиране с абразивно платно   |
| Всички основи         | Обезмасляване преди нанасяне  |

## НАНАСЯНЕ

Флаконът се разклаща енергично 2-3 минути. Грундът се нанася от разстояние 15-20 cm в 1-2 равномерни тънки слоя с междинно изсъхване 5-10 мин. По метода мокро върху мокро финашното покритие се нанася след 20 мин. След приключване на работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато престане да излиза състав.