



ВТВЪРДИТЕЛИ ЗА ГРУНД

RX 7610 · 7620 · 7630

HS Primer Hardener 4:1 - 5:1 — Normal / Slow / Fast

ОПИСАНИЕ

ВТВърдители за HS грундове в три скорости на реакция — стандартен, бавен и бърз. Изборът се прави според температурата на работа и големината на ремонтираната площ.

Използват се с: RX 4110, 4120, 4130, 4150 и 4160.

ИЗСЪХВАНЕ ПО ВИДОВЕ ВТВЪРДИТЕЛ

ВТВЪРДИТЕЛ	20° C	60° C
7610 Normal	30 мин до прахосух · 5 часа до шлифоване	30 мин до шлифоване
7620 Slow	35 мин до прахосух · 6 часа до шлифоване	30 мин до шлифоване
7630 Fast	20 мин до прахосух · 4 часа до шлифоване	30 мин до сухо

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Съотношение	4 : 1 - 5 : 1 към грунда
Срок на годност	24 месеца в оригинална неотваряна опаковка
Опаковки	0,5 л (кутия 12 бр.) · 1,0 л (кутия 6 бр.)